TECHNICAL SPECIFICATIONS OF 100% COTTON COMBED YARN								
COUNT	**20 CH**	**20 CW**	**30 CH**	**30 CW**	**32 CH**	**32 CW**	**40 CH**	**40 CW**
Actual count	20	20.2	30.1	30.3	32.1	32.3	40.1	40.3
Count Cv%	< 1.30	< 1.30	< 1.40	< 1.40	< 1.40	< 1.40	< 1.40	< 1.40
C.S.P.	> 2500	> 2800	> 2450	> 2800	> 2500	> 2800	> 2550	> 2850
STRE CV%.	< 4.50	< 4.50	< 4.50	< 4.50	< 4.50	< 4.50	< 4.50	< 4.50
U%	< 8.50	< 8.70	< 9.2	< 9.50	< 9.6	< 9.80	< 10.20	< 10.4
Thin (-50%)	0	0	0	0	0	0	< 1	< 2
Thick (+50%)	< 11	< 12	< 15	< 18	< 20	< 25	< 30	< 35
Neps (+200%)	< 14	< 15	< 25	< 32	< 40	< 45	< 50	< 65
Total IPI / km	**< 25**	**< 27**	**< 40**	**< 50**	**< 60**	**< 70**	**< 80**	**< 100**
RKM	> 16	> 17.5	> 16	> 17.5	> 16	> 17.5	> 16.5	> 17.8
RKMCV%	< 8.00	< 8.00	< 8.00	< 8.00	< 8.00	< 8.00	< 8.00	< 8.00
ELGN%	> 4.50	> 4.70	> 4.30	> 4.50	> 4.30	> 4.50	> 4.50	> 4.70
ELGN CV%	< 8.60	< 8.60	< 8.60	< 8.60	< 8.60	< 8.60	< 8.60	< 8.60